



sottofondi **substrates**  
PRIMER



# SEYPRIMER AC

PRIMER PER IL TRATTAMENTO  
DI SUPPORTI IN GESSO O ANIDRITE  
E DI SOTTOFONDI CEMENTIZI  
MOLTO ASSORBENTI

A PENNELLO E A RULLO

ANTIPOLVERE

A SPRUZZO

PER SUPPORTI ASSORBENTI

FACILE APPLICAZIONE

PER GESSO E PER CEMENTO

## Plus



rispetta la natura



basse emissioni  
VOC



prodotto da  
energia pulita



esente da solventi



non tossico



+facile



interni



migliora l'adesione

## caratteristiche & utilizzo

SEYPRIMER AC è un liquido a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; dopo l'applicazione asciuga e forma un sottile strato elastico che ha una leggera azione consolidante. Inoltre migliora l'adesione di malte, rasature, adesivi cementizi e pitture ai supporti sul quale viene applicato.

Il prodotto ha le seguenti funzioni:

- Sulle superfici di gesso impedisce la reazione chimica tra i solfati del gesso e gli alluminati del cemento, che in presenza di umidità producono l'*ettringite*, un sale che causa la separazione tra i due leganti.
- Nell'applicazione di intonaci spruzzabili SEYPRIMER AC impedisce un assorbimento troppo veloce dell'acqua da parte del supporto, prolunga il tempo di lavorabilità e limita la formazione di fessure.
- Nella posa di lisciature autolivellanti riduce la formazione di bolle, rallenta il tempo di asciugamento e favorisce lo scorrimento del materiale.
- Nella posa di piastrelle limita la ritenzione d'acqua da parte dei supporti assorbenti (come massetti o intonaci).
- Nella stesura di pitture uniforma l'assorbimento e migliora l'adesione della pittura al supporto.

## supporti idonei

SEYPRIMER AC può essere utilizzato su:

- Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM
- Intonaci a base di cemento o calce, grezzi o rifiniti
- Intonaci in gesso o anidrite
- Rasature a base cementizia come SEYPLAN o SEYUNICO
- Rasature a base di cemento, calce o gesso
- Pannelli in gesso prefabbricati
- Pannelli in cartongesso
- Massetti minerali pronti all'uso come FONDOSEY o SEYPRONTO
- Massetti cementizi tradizionali
- Massetti in gesso o anidrite

SEYPRIMER AC non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.

## preparazione dei supporti

I supporti di posa devono garantire un'ottima consistenza, essere asciutti, puliti (esenti da residui di pitture, oli, cere, grassi, ecc.) e privi di ritiro. Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. Prima dell'applicazione si devono rispettare le prescrizioni dei fabbricanti del supporto, soprattutto per quanto riguarda il contenuto di umidità residua nel caso di gesso o anidrite.

## applicazione

Il prodotto può essere applicato mediante rullo in microfibra, a pennello o a spruzzo uniformemente su tutta la superficie, realizzando uno strato sottile.

Evitare accumuli di prodotto che allungherebbero i tempi di asciugamento. Attendere il completo asciugamento del prodotto prima di procedere con le fasi successive (incollaggi, livellature, rasature).

Di seguito si riportano le principali applicazioni:

- Come trattamento per la posa di piastrelle ceramiche su gesso o anidrite: miscelare SEYPRIMER AC brevemente prima dell'uso e stenderlo uniformemente sulla superficie da trattare senza diluirlo.
- Come mano di ancoraggio per intonaci a base di gesso: diluire SEYPRIMER AC con acqua in rapporto 1:2 (1 parte di primer con 2 parti di acqua), miscelare bene e applicare la miscela ottenuta sulla superficie da trattare con un pennello o una pompa a spruzzo in modo uniforme. Applicare l'intonaco di gesso spruzzabile subito dopo l'asciugamento di SEYPRIMER AC.
- Come appretto prima della stesura di lisciature autolivellanti: per supporti cementizi diluire 1:1 con acqua; per supporti a base di gesso utilizzare tal quale.
- Come appretto fra mani di rasatura e prima di applicare pitture su supporti cementizi: diluire 1:1 con acqua.

### avvisi importanti

- Non applicare il prodotto su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo, quando il prodotto è ancora fresco.
- Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
- Evitare lo stoccaggio del prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.
- Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493-1 sulle piastrellature ceramiche, in modo particolare il paragrafo 5.2.



### confezioni

Fustini da kg 5, 10 e 25.

### conservazione

12 mesi in imballo originale. Teme il gelo.

### voce di capitolato

Trattamento dei supporti in gesso o anidrite prima di rasare o posare rivestimenti con prodotti cementizi, mediante applicazione a pennello o a rullo di primer a base di resine sintetiche (tipo SEYPRIMER AC della Seychelles s.r.l.). Il prodotto avrà anche la funzione di fissativo della polvere fra due mani di rasatura e andrà utilizzato dopo l'indurimento della prima mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massa volumica: 1,01 kg/dm<sup>3</sup>;
- consumo: da 100 a 200 g/m<sup>2</sup> in funzione del tipo di supporto.

### dati identificativi

<b>aspetto</b>	liquido
<b>colore</b>	azzurro
<b>massa volumica</b>	1,01 kg/dm <sup>3</sup>
<b>classificazione doganale</b>	3903 90 00



## sottofondi substrates PRIMER

### dati applicativi a +23 °C e 50% U.R.

consistenza dell'emulsione	liquido
consumo	da 100 a 200 g/m <sup>2</sup> in funzione del tipo di supporto
temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
tempo di attesa per la posa	da 1 a 12 ore in funzione del tipo di supporto e delle condizioni ambientali

#### AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 02.2018 – Revisione 2.

**IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.**



**Stabilimento e uffici**  
Via Casale 15 15027 PONTSTURA (AL)  
ITALIA  
Tel. +39. 0142. 466566 r.a.  
Fax +39. 0142. 466793  
info@seychellesweb.it  
www.seychellesweb.it

**Deposito c/o Guidetti A. srl**  
Via dell'Electronica 9  
SPEZZANO 41042 FIORANO (MO)  
ITALIA  
Tel. +39. 0536. 844319

**South and Pacific Distribution  
NOVA LEVEL srl**  
Via Cannizzoli sn -Trappitello  
98030 Taormina (ME) Italy  
Tel. +39. 0942. 50062  
Fax +39. 0942. 897959  
seychellesweb@novalevel.com