



sottofondi **substrates**
AUTOLIVELLANTE A SPESSORE



SEYRASODUR MAXI

**AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO
FIBRORINFORZATO
PER LIVELLARE IN UNA SOLA PASSATA
SOTTOFONDI DA 3 A 40 mm
DI SPESSORE**



OTTIMO SCORRIMENTO

RAPIDO

ELEVATE RESISTENZE

MASSETTI RISCALDANTI

PARQUET

CERAMICA E PIETRE NATURALI

Plus



riciclabile



rispetta la natura



basse emissioni
VOC



prodotto da
energia pulita



+facile



rapida asciugatura



pedonabilità
anticipata



interni/esterni



per ceramica



resiste a alte e
basse temperature



per massetti
riscaldanti



sovrapposizione

conformità

SEYRASODUR MAXI è classificato come **CT-C35-F7** secondo UNI EN 13813 e riporta il marchio CE.

caratteristiche & utilizzo

SEYRASODUR MAXI è un autolivellante cementizio premiscelato in polvere a base di leganti idraulici particolari, inerti di granulometria selezionata, additivi organici e fibre sintetiche. È idoneo per livellare superfici orizzontali in interni ed esterni con spessori compresi tra 3 e 40 mm in una sola passata.

supporti idonei

SEYRASODUR MAXI può essere utilizzato su:

- Massetti cementizi normali o riscaldanti
- Calcestruzzo stagionato
- Pavimentazioni esistenti

SEYRASODUR MAXI non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.



preparazione dei supporti

I supporti su cui applicare SEYRASODUR MAXI devono essere solidi, consistenti, privi di polvere o parti non aderenti ed esenti da ogni traccia di sporco di qualunque tipo. Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. Massetti cementizi porosi e spolveranti in superficie devono essere trattati con SEYPRIMER AC. Supporti in calcestruzzo (solo in locali interni) devono essere trattati preventivamente con ADPROMOSEY per migliorare il grado di adesione dell'autolivellante.

Vecchie pavimentazioni (solo in locali interni) devono essere adeguatamente pulite, sgrassate e trattate con ADPROMOSEY.

preparazione dell'impasto

Versare in un contenitore pulito il 24% di acqua (6 litri per ogni sacco da 25 kg) e aggiungere lentamente la polvere mescolando con un mescolatore elettrico a basso numero di giri dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per almeno 2 minuti e rimescolare brevemente per alcuni secondi. Il tempo di vita dell'impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23 °C.

applicazione

L'impasto va versato direttamente sul supporto. Per la stesura del prodotto aiutarsi con spatola liscia in acciaio realizzando lo spessore desiderato. Il prodotto può essere applicato anche mediante macchine per intonaci. La successiva posa di ceramica può essere eseguita dopo circa 24 ore, mentre parquet, resilienti e tessili possono essere applicati dopo circa 2 o 3 giorni a seconda dello spessore applicato e della temperatura ambientale previa verifica dell'umidità residua. Prima della posa di parquet verificare, con igrometro a carburo, che l'umidità sia minore del 2%.

avvisi importanti

- Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato e non aggiungere leganti o additivi al prodotto.
- SEYRASODUR MAXI deve sempre essere rivestito con ceramica o prodotti epossidici antiabrasione.
- Non applicare il prodotto su supporti che presentano umidità di risalita.
- Non applicare il prodotto su supporti non adeguatamente stagionati o soggetti a movimenti.
- Nel caso di applicazioni in esterni proteggere da pioggia e gelo per almeno 24 ore.
- Il trattamento preventivo dei supporti assorbenti con SEYPRIMER AC in interni consente una più facile applicazione del prodotto grazie all'uniformità di assorbimento del supporto. Il trattamento preventivo dei supporti inassorbenti con ADPROMOSEY in interni migliora l'adesione dell'autolivellante.
- Il tempo di vita dell'impasto è di circa 45 minuti ad una temperatura di +23 °C. Si raccomanda di miscelare solo la quantità di prodotto utilizzabile entro questo periodo di tempo.
- Nel caso di posa di parquet realizzare uno spessore di almeno 5 mm.
- Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493-1 sulle piastrellature ceramiche, in modo particolare il paragrafo 5.2.

confezioni

Sacchi in carta da kg 25 - Pallet da kg 1500.

conservazione

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l'umidità.



sottofondi **substrates** AUTOLIVELLANTE A SPESSORE

voce di capitolato

Livellatura di massetti o pavimenti mediante applicazione di autolivellante cementizio ad indurimento rapido per spessori da 3 a 40 mm (tipo SEYRASODUR MAXI della Seychelles s.r.l.). I supporti dovranno essere puliti, asciutti, consistenti, privi di polvere o parti non aderenti ed eventualmente trattati con idonei prodotti (tipo SEYPRIMER AC o ADPROMOSEY della Seychelles s.r.l.).

dati identificativi

aspetto	polvere
colore	grigio
classificazione doganale	3824 50 90

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R.

rapporti di miscelazione	6 litri d'acqua per 25 kg di SEYRASODUR MAXI
tempo di miscelazione	almeno 5 minuti
consistenza dell'impasto	fluido
durata dell'impasto	circa 45 minuti
consumo	1,4 kg/m ² per 1 mm di spessore
temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
spessore massimo applicabile	40 mm
pedonabilità	circa 4-5 ore in funzione di spessore e temperatura
tempo di attesa per l'incollaggio	circa 24 ore per la ceramica e circa 2 o 3 giorni per parquet, resilienti e tessili, in funzione di spessore e temperatura
indurimento finale	28 giorni

prestazioni finali

resistenza a flessione	7 N/mm ²
resistenza a compressione	35 N/mm ²
adesione al calcestruzzo	2 N/mm ²
conformità	classe CT-C35-F7 secondo UNI EN 13813

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 02.2018 – Revisione 4.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.



Stabilimento e uffici
Via Casale 15 15027 PONTSTURA (AL)
ITALIA
Tel. +39. 0142. 466566 r.a.
Fax +39. 0142. 466793
info@seychellesweb.it
www.seychellesweb.it

Deposito c/o Guidetti A. srl
Via dell'Elettronica 9
SPEZZANO 41042 FIORANO (MO)
ITALIA
Tel. +39. 0536. 844319

**South and Pacific Distribution
NOVA LEVEL srl**
Via Cannizzoli sn -Trappitello
98030 Taormina (ME) Italy
Tel. +39. 0942. 50062
Fax +39. 0942. 897959
seychellesweb@novalevel.com