



edilizia **building**

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE



SEYUNICO

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE
TISSOTROPICO, DI TIPO FINE
PER RASATURE IN INTERNI ED
ESTERNI DI PANNELLI IN SUGHERO,
LEGNOCEMENTO E CARTONGESSO,
MURATURA IN LATERIZIO,
INTONACI A BASE DI CEMENTO O CALCE.
INDICATO PER LA RASATURA DI ELEMENTI
IN CALCESTRUZZO ARMATO SENZA
L'UTILIZZO DI PRIMER.



EXTRA WHITE

SI APPLICA IN UNA SOLA MANO

IDROREPELENTE

CALCESTRUZZO ARMATO

ELEVATA ADESIONE

RASANTE A SPESSORE

Plus



riciclabile



rispetta la natura



basse emissioni
VOC



prodotto da
energia pulita



rete



interni/esterni



resiste a alte e
basse temperature



idrorepellente



extra white

conformità

Il rasante SEYUNICO è conforme alla normativa UNI EN 998-1 e riporta il marchio CE.

caratteristiche & utilizzo

SEYUNICO è una polvere di colore bianco o grigio, prodotta per miscelazione di cemento Portland, inerti selezionati a granulometria scelta e controllata e additivi specifici per migliorarne l'adesione, la lavorabilità e l'idrorepellenza.

Miscelato con la corretta quantità di acqua dà origine ad un impasto di facile applicazione.

A indurimento avvenuto raggiunge elevate resistenze meccaniche e resiste ai dilavamenti e al gelo.

Va utilizzato per realizzare rasature e intonaci di finitura su pareti e soffitti, in interni ed esterni su diversi tipi di supporti come:

- pannelli in sughero
- pannelli isolanti in legnocemento
- cartongesso
- mattoni pieni o forati in laterizio
- calcestruzzo normale o armato, calcestruzzo cellulare

SEYUNICO è inoltre indicato per correggere la planarità di pareti realizzate con malte di diversi tipi prima dell'applicazione di ceramica, carte da parati o tinteggiature.



preparazione dei supporti

L'intonaco deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l'adesione del supporto. Eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

SEYUNICO può anche essere applicato su supporti in gesso o scagliola assicurandosi che siano asciutti e induriti e trattandoli preventivamente con SEYPRIMER AC.

Anche in presenza di sottofondi particolarmente assorbenti si consiglia il trattamento preventivo delle superfici con SEYPRIMER AC. Si consiglia di non inumidire l'intonaco prima di rasarlo a meno che non ci si trovi in presenza di temperature elevate.

preparazione dell'impasto

SEYUNICO si prepara miscelando in circa 6 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. La miscelazione può essere eseguita manualmente, con agitatore elettrico o in betoniera. L'impasto così ottenuto si deve lasciare riposare per qualche minuto dopodiché si può procedere all'applicazione.

SEYUNICO deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione.

applicazione

Per una corretta applicazione si consiglia di spatolare SEYUNICO fino a un massimo di 5 mm in un'unica passata. Per spessori maggiori, prima di applicare gli strati successivi, attendere che il primo strato sia asciutto e indurito. La finitura superficiale può essere eseguita mediante frattazzino di spugna quando il prodotto non è ancora indurito. Per la finitura di superfici soggette a eventuali micromovimenti e nelle zone di raccordo tra supporti diversi si consiglia di applicare il prodotto interponendo una rete in fibra di vetro tra due passate, a metà dello spessore totale, in modo da evitare la formazione di fessure o cavillature.

avvisi importanti

- Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
- Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto.
- Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto.
- Proteggere tutti i rivestimenti posati da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 24 ore dalla stesura.
- Non utilizzare su superfici in legno.



edilizia building

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE

- Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
- Attendere il completo asciugamento di SEYUNICO prima di rivestirlo.
- Non utilizzare su supporti che presentano umidità di risalita o di spinta.

confezioni

Sacchi in carta da kg 25 - pallet da kg 1500.

conservazione

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l'umidità.

voce di capitolato

Esecuzione di finitura di colore bianco mediante applicazione di rasante cementizio premiscelato a grana fine (tipo SEYUNICO della Seychelles s.r.l.) da applicare manualmente in una o più passate.

Il rasante dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Resistenza meccanica a compressione a 28 gg: da 1,5 a 5 N/mm²
- Dimensione massima dell'aggregato: 0,6 mm

dati identificativi

aspetto	polvere
colore	bianco o grigio
dimensione massima dell'aggregato	0,6 mm
classificazione doganale	3824 50 90

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R.

rapporti di miscelazione	24 - 26 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere
consistenza dell'impasto	pastoso
durata dell'impasto	> 2 ore
consumo	1,2 kg/m ² per mm di spessore
temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C

prestazioni finali

resistenza a compressione a 28 gg:	CS II (da 1,5 a 5 N/mm ²)
conformità	marcatura CE secondo UNI EN 998-1

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 02.2018 – Revisione 3.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.